RIPORTO -- ELETTRODO SMAW -- BASE FERRO

100

Durezza	HB (20ºC)	300	

Ø (mm)	L (mm)
3.2	350
4	450
5	450

EN 14700 :
E ZFe1

Rivestimento BASICO

Campo di impiego
Ricarica su parti soggette a forti urti e pressioni.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 19/03/2020