RIPORTO -- ELETTRODO SMAW -- BASE NICHEL

1076

Durezza DOPO SALDATURA	HB (20ºC)	200
Durezza DOPO INCRUDIMENTO	HB	460

Rivestimento BASICO

Ø (mm)	L (mm)
2.5	300
3.2	350
4	350
5	450

Campo di impiego
Ricariche su attrezzature lavoranti sia in condizioni criogeniche che a caldo fino a 1100ºC.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 16/09/2020