RIPORTO -- FILO ANIMATO FCAW -- BASE NICHEL

**1173CO**

| | | | Ø (mm) |
|---|---|---|---|
| Durezza DOPO INCRUDIMENTO | HB | 350 | 1.6 |
| Durezza DOPO SALDATURA | HB | 200 | 2.4 |

**DIN 8555 :**
MF 23-GF-200-CKZ

*Gas:* Argon Puro, Miscela Argon-2%O2, Miscela Argon-CO2

**Campo di impiego**
Lega base Ni tipo Hastelloy C modificato per riporto di componenti soggetti a ossidazione a caldo.

**Disponibilità magazzino:** materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 10/06/2016