RIPORTO -- FILO ANIMATO FCAW -- BASE COBALTO

1175

Durezza DOPO INCRUDIMENTO	HRC	47	
Durezza DOPO SALDATURA	HRC	33	

Ø (mm)

1.2
1.6
2.4

AWS-ASME II C. SFA 5.21 :
ERCCoCr-E

EN 14700 :
TCo1

Gas: Argon Puro, Miscela Argon-2%O2

Campo di impiego
Lega base cobalto tipo Stellite Gr.21 per ricariche resistenti all'usura e alla corrosione.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 08/09/2021