

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- NICHEL E SUE LEGHE



Resistenza	N/mm ²	790	Ø
Limite Elastico	N/mm ²	570	(mm)
Allungamento (5d)	%	38	1.2
			1.6

AWS-ASME II C. SFA 5.14 :
ERNiCrMo-13

EN-ISO 18274 :
S Ni 6059

Gas: Argon Puro

Campo di impiego

Saldatura di leghe tipo Alloy 59 e simili.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 15/03/2024