

RIPORTO -- FILO ANIMATO FCAW -- BASE COBALTO



Durezza DOPO INCRUDIMENTO	HRC	40	Ø (mm)
Durezza DOPO SALDATURA	HB	210	1.2 1.6

**EN 14700 :**  
T ZCo1 CKTZ

Gas: Argon Puro, Miscela Argon-2%O2

**Campo di impiego**

Riporti base cobalto resistenti alla fessurazione.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 06/12/2021