RIPORTO -- FILO ANIMATO FCAW -- BASE COBALTO

1176

Durezza	HRC	40 - 43

Ø (mm)

1.2
1.6
2.4

AWS-ASME II C. SFA 5.21 :
ERCCoCr-A

EN 14700 :
TCo2

Gas: Argon Puro, Miscela Argon-2%O2

Campo di impiego
Lega base Co tipo Stellite Gr.6 per riporti lavorabili all'utensile resistenti ad alte temperature.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 06/06/2014