SALDATURA -- ELETTRODO SMAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO

120

Resistenza	N/mm²	>520
Allungamento (5d)	%	>30

Ø (mm)	L (mm)
2.5	300
3.2	350
4	350

AWS-ASME II C. SFA 5.4 :
E320LR-26

EN-ISO 3581-A :
EZ 20 34 2 Cu L R 3 2

Rivestimento RUTILBASICO

Campo di impiego
Saldatura di acciai inossidabili completamente austenitici tipo Alloy 20.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 24/06/2020