SALDATURA -- ELETTRODO SMAW -- GHISA

13

Resistenza	N/mm²	>400
Durezza	HB (20ºC)	200

Ø (mm)	L (mm)
2.5	350
3.2	350
4	350

AWS-ASME II C. SFA 5.15 :
ENiFe-Cl

EN-ISO 1071 :
E C NiFe-CI1

Rivestimento GRAFITICO

Campo di impiego
Universale per l'unione e la riparazione di ghise a grafite sferoidale o altamente sollecitate.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 18/03/2020