

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO



**AWS-ASME II C. SFA 5.28 :**  
ER80S-Ni1

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	620
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	500
Allungamento (5d)	%	25
Resilienza KV	J (-50°C)	100

Ø (mm)	L (mm)
2	1000
2.4	1000

**EN-ISO 636-A :**  
W Z3Ni1

Gas: Argon Puro

**Campo di impiego**

Barretta bassolegata con 1% di nichel per impieghi a basse temperature.

**Disponibilità magazzino:** materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 21/06/2021