


SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- ALLUMINIO E SUE LEGHE

				<b>Ø</b> <b>(mm)</b>	<b>L</b> <b>(mm)</b>
	Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	300		
	Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	140	2	1000
	Allungamento (5d)	%	20	2.4	1000
<b>AWS-ASME II C. SFA 5.10 :</b> ER 5556				3.2	1000
				4	1000
				4.8	1000
<b>EN-ISO 18273 :</b> S Al 5556				5	1000

Gas: Argon Puro

**Campo di impiego**

Barretta per saldature altoresistenti su leghe in alluminio al magnesio.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 24/12/2015