SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- ALLUMINIO E SUE LEGHE

1502

			Ø (mm)	L (mm)
Resistenza	N/mm²	80		
Limite Elastico	N/mm²	40	3.2	1000
Allungamento (5d)	%	30	4	1000

EN-ISO 18273 :
S Al 1080A

Gas: Argon Puro

Campo di impiego
Barretta per la saldatura TIG dell'alluminio puro (Al 99.8%).

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 01/03/2012