

RIPORTO -- Elettrodo SMAW -- Base Ferro



Durezza

HRC  
(20°C)

38 - 42

Ø  
(mm)

L  
(mm)

2.5

300

3.2

350

4

450

**DIN 8555 :**

E3-UM-40-PT

**EN 14700 :**

E ZFe3

*Rivestimento BASICO*

### **Campo di impiego**

Riporto su utensili e stampi per lavorazione a caldo con elevata resistenza ai colpi.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 20/03/2020