

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- TITANIO



Limite Elastico	N/mm ²	241
Allungamento (5d)	%	24
Durezza	HB	190

AWS-ASME II C. SFA 5.16 :
ER Ti - 1

Ø	L
(mm)	(mm)
1.2	1000
1.5	1000
1.6	1000
2	1000

Gas: Argon Puro

Campo di impiego

Barretta universale per la saldatura TIG del Titanio grado 1.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 10/09/2018