

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- ALLUMINIO E SUE LEGHE



1523NF

| | | |
|-------------------|-------------------|-----|
| Resistenza | N/mm ² | 280 |
| Limite Elastico | N/mm ² | 130 |
| Allungamento (5d) | % | 30 |

EN-ISO 18273 :

S Al 5087

Gas: Argon Puro

| Ø | L |
|-------------|-------------|
| (mm) | (mm) |
| 1.2 | 1000 |
| 1.6 | 1000 |
| 2 | 1000 |
| 2.4 | 1000 |
| 3.2 | 1000 |
| 4 | 1000 |

Campo di impiego

Barretta TIG per saldatura di leghe Al-Mg con massimo 5% di magnesio.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 21/07/2014