

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- TITANIO



**1535**

Limite Elastico  
Allungamento (5d)  
Durezza

N/mm<sup>2</sup> 820  
% 6  
HB 365

**Ø**  
**(mm)**      **L**  
**(mm)**

**AWS-ASME II C. SFA 5.16 :**  
ER Ti - 5

0.8 1000  
0.89 457

**WERKSTOFF n. :**  
3.7165

0.9  
1.14 914

Gas: Argon Puro

1.2  
1.6 1000  
2 1000  
2.4 1000  
3.2 1000

**Campo di impiego**

Barretta universale per la saldatura TIG del Titanio grado 5.

**Disponibilità magazzino:** materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 13/11/2017