

RIPORTO -- Elettrodo SMAW -- Base Ferro



DIN 8555 :
E3-UM-55-ST

Durezza DOPO SALDATURA	HRC	56
Durezza	HB	350
	(500°C)	
Durezza DOPO PWHT	HRC	57

Ø (mm)	L (mm)
2.5	350
3.2	350
4	450

EN 14700 :
E Z Fe3

Rivestimento RUTILE

Campo di impiego

Riparti su acciai resistenti ad alta temperatura. Ripristini su parti soggette ad usura sopra i 650°C

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 20/03/2020