RIPORTO -- ELETTRODO SMAW -- BASE FERRO

152A

			Ø (mm)	L (mm)
Durezza DOPO SALDATURA	HRC (20ºC)	56		
Durezza	HB (500ºC)	350	2.5	350
			3.2	350
			4	450
Durezza DOPO PWHT	HRC	57		

DIN 8555 :
E3-UM-55-ST

EN 14700 :
E Z Fe3

Rivestimento RUTILE

Campo di impiego
Riporti su acciai resistenti ad alta temperatura.Ripristini su parti soggette ad usura sopra i 650ºC

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 20/03/2020