SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- NICHEL E SUE LEGHE

1533

Dopo invecchiamento

Resistenza	N/mm²	>1140

Ø (mm)	L (mm)
0.9	1000
1	1000
1.2	1000
1.6	1000
2	1000
2.4	1000
3.2	1000

AWS-ASME II C. SFA 5.14 :
ERNiFeCr-2

EN-ISO 18274 :
S Ni 7718

Gas: Argon Puro

Campo di impiego
Saldatura di leghe tipo Inconel 718 - 706 e X-750.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 10/03/2020