

RIPORTO -- Elettrodo SMAW -- Base Ferro



Durezza

HRC
(20°C)

58

Ø
(mm)

L
(mm)

2.5	350
3.2	350
4	450
5	450

EN 14700 :

E Fe14

Rivestimento RUTILE

Campo di impiego

Riparti su parti soggette a forte abrasione e colpi leggeri.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 19/03/2020