

RIPORTO -- Elettrodo SMAW -- BASE COBALTO



**171SB**

**AWS-ASME II C. SFA 5.13 :**  
ECoCr-C

Durezza

HRC  
(20°C)

53 - 57

Durezza

HRC  
(600°C)

42 - 45

Ø  
(mm)

L  
(mm)

2.5

300

3.2

350

4

350

5

450

**EN 14700 :**  
E Co3

*Rivestimento RUTILBASICO*

**Campo di impiego**

Elettrodo con anima in lega tipo Stellite grado 1 per riporti molto sollecitati.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 20/03/2020