SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- TITANIO

1535

Limite Elastico	N/mm²	820
Allungamento (5d)	%	6
Durezza	HB	365

AWS-ASME II C. SFA 5.16 :
ER Ti - 5

WERKSTOFF n. :
3.7165

Gas: Argon Puro

Ø (mm)	**L (mm)**
0.8	1000
0.89	457
0.9	
1.14	914
1.2	
1.6	1000
2	1000
2.4	1000
3.2	1000

Campo di impiego
Barretta universale per la saldatura TIG del Titanio grado 5.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 13/11/2017