RIPORTO -- ELETTRODO SMAW -- BASE FERRO

156

Durezza	HRC (20ºC)	55 - 60	

Ø (mm)	**L (mm)**
2.5	350
3.2	450
4	450
5	450

EN 14700 :
E Fe2

Rivestimento RUTILBASICO

Campo di impiego
Ricarica di pezzi sottoposti a colpi e a forti pressioni.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 22/02/2021