RIPORTO -- ELETTRODO SMAW -- BASE FERRO

164

Durezza DOPO SALDATURA	HRC (20ºC)	60	

Ø (mm)	L (mm)
4	450
5	450

EN 14700 :
~E Fe14

Rivestimento GRAFITICO

Campo di impiego
Ricariche resistenti all'abrasione in totale assenza di colpi.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 22/12/2017