RIPORTO -- ELETTRODO SMAW -- BASE FERRO

170HL

			Ø (mm)	L (mm)
Durezza	HRC (20ºC)	65	3.2	350
Durezza	HRC (600ºC)	50	4	450
			5	450

EN 14700 :
E Fe16

Rivestimento BASICO

Campo di impiego
Massima resistenza all'usura abrasiva a caldo e a freddo.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 19/03/2020