

RIPORTO -- Elettrodo SMAW -- Base Nichel



173SC/2

Durezza DOPO SALDATURA	HB (20°C)	250
Durezza DOPO INCRUDIMENTO	HB (20°C)	350

Ø (mm)	L (mm)
2.5	300
3.2	350
4	350

Rivestimento RUTILBASICO

Campo di impiego

Riparti lavorabili su attrezzature sottoposte a forti colpi e corrosione a caldo.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 19/01/2022