

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- NICHEL E SUE LEGHE



**174**

**AWS-ASME II C. SFA 5.11 :**  
ENiMo-1

Durezza DEL METALLO HB  
DEPOSITATO

200

Durezza DOPO HRC  
INCRUDIMENTO

38

Ø  
(mm)

L  
(mm)

3.2

350

4

350

**EN-ISO 14172 :**  
E Ni1001

*Rivestimento RUTILBASICO*

**Campo di impiego**

Saldatura di leghe tipo HASTELLOY B e simili.

**Disponibilità magazzino:** materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 31/10/2017