

RIPORTO -- Elettrodo SMAW -- BASE COBALTO



Durezza	HB (20°C)	280
Durezza	HB (900°C)	150

Ø (mm)	L (mm)
3.2	350
4	350

EN 14700 :
E Co1

Rivestimento RUTILBASICO

Campo di impiego

Elettrodo in lega tipo Stellite Gr.25 per riporti resistenti alla fessurazione.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 29/07/2021