

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- Nichel e sue leghe



Resistenza	N/mm ²	>720
Limite elastico	N/mm ²	>450
Allungamento (5d)	%	>30
Resilienza KV	J (20°C)	>70

Ø
(mm)

L
(mm)

2.5	300
3.2	350
4	350

Campo di impiego

Saldatura di leghe al Ni-Cr-Mo resistenti alla corrosione ad alte temperature

Applicazioni

Industria chimica, tubazioni, installazione di disinquinamento (desolfurizzazione dei gas).

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 03/08/2020