

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- Nichel e sue leghe



AWS-ASME II C. SFA 5.11 :
ENiCrMo-4

Resistenza	N/mm ²	>720
Limite elastico	N/mm ²	>450
Allungamento (5d)	%	>30
Resilienza KV	J (20°C)	>70

Ø
(mm)

L
(mm)

2.5	300
3.2	350
4	350

EN-ISO 14172 :
E Ni6276

Rivestimento BASICO

Campo di impiego

Saldatura di leghe tipo HASTELLOY C 276 e simili.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 03/08/2020