RIPORTO -- ELETTRODO SMAW -- BASE COBALTO

177SB

			Ø (mm)	L (mm)
Durezza	HB (20ºC)	280		
Durezza	HB (900ºC)	150	3.2	350
			4	350

EN 14700 :
E Co1

Rivestimento RUTILBASICO

Campo di impiego
Elettrodo in lega tipo Stellite Gr.25 per riporti resistenti alla fessurazione.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 29/07/2021