

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- Nichel e sue leghe



**AWS-ASME II C. SFA 5.11 :**  
ENiCrMo-4

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	>720
Limite elastico	N/mm <sup>2</sup>	>450
Allungamento (5d)	%	>30
Resilienza KV	J (20°C)	>70

Ø (mm)	L (mm)
2.5	300
3.2	350
4	350

**EN-ISO 14172 :**  
E Ni6276

*Rivestimento BASICO*

**Campo di impiego**

Saldatura di leghe tipo HASTELLOY C 276 e simili.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 03/08/2020