SALDATURA -- ELETTRODO SMAW -- NICHEL E SUE LEGHE

183

			Ø (mm)	L (mm)
Resistenza	N/mm²	>720		
Limite Elastico	N/mm²	>450	2.5	300
Allungamento (5d)	%	>30	3.2	350
Resilienza KV	J (20ºC)	>70	4	350

AWS-ASME II C. SFA 5.11 :
ENiCrMo-4

EN-ISO 14172 :
E Ni6276

Rivestimento BASICO

Campo di impiego
Saldatura di leghe tipo HASTELLOY C 276 e simili.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 03/08/2020