RIPORTO -- ELETTRODO SMAW -- BASE FERRO

195

			Ø (mm)	L (mm)
Durezza DELLA MATRICE	HRC (20ºC)	55 - 58		
Durezza DEI GRANI	HV	1800 - 2200	3.5	350
			3.5	350
			4	350
			5	350
Rivestimento GRAFITICO			6	350

EN 14700 :
E Fe20-60-G

Campo di impiego
Carburi di tungsteno per riporti altoresistenti all'usura.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 23/02/2022