RIPORTO -- ELETTRODO SMAW -- BASE FERRO

196

			Ø (mm)	L (mm)
Durezza DELLA MATRICE	HRC (20ºC)	60 - 70	3.2	350
			4	350

EN 14700 :
E Fe20

Rivestimento BASICO

Campo di impiego
Deposito altamente resistente all'abrasione senza impatto.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 20/03/2020