

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO



**AWS-ASME II C. SFA 5.28 :**  
ER110S-G

				<b>Ø</b> <b>(mm)</b>
Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	770 - 940		
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	>690		1
Allungamento (5d)	%	>17		1.2
Resilienza KV	J (-40°C)	>47		1.6

**EN-ISO 16834-A :**  
G 69 4 M21 Mn3Ni1CrMo

Gas: Miscela Argon-CO<sub>2</sub>, 100% CO<sub>2</sub>

**Campo di impiego**

Filo lucido per la saldatura di acciai a grano fine ad alta resistenza.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 27/03/2020