

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- ACCIAIO AL CARBONIO



AWS-ASME II C. SFA 5.18 :
ER 70S-6

				Ø (mm)
Resistenza	N/mm ²	500 - 640		
Limite Elastico	N/mm ²	>420		0.8
Allungamento (5d)	%	>20		1
Resilienza KV	J (-40°C)	>47		1.2
				1.6

EN-ISO 14341-A :
G 42 4 M21 3Si1

Gas: Miscela Argon-CO2, 100% CO2

Campo di impiego

Filo pieno ramato per la saldatura MAG dell'acciaio al carbonio.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 07/06/2021