SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO

202L/3

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	770 - 940	
Limite Elastico	N/mm²	>690	1
Allungamento (5d)	%	>17	1.2
Resilienza KV	J (-40ºC)	>47	1.6

AWS-ASME II C. SFA 5.28 :
ER110S-G

EN-ISO 16834-A :
G 69 4 M21 Mn3Ni1CrMo

Gas: Miscela Argon-CO2, 100% CO2

Campo di impiego
Filo lucido per la saldatura di acciai a grano fine ad alta resistenza.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 27/03/2020