SALDATURA -- ELETTRODO SMAW -- GHISA

19S

Resistenza	N/mm²	650
Limite Elastico	N/mm²	400
Allungamento (5d)	%	38
Durezza	HB	190

Ø (mm)	L (mm)
2.5	300
3.2	350
4	350
5	450

Campo di impiego
Saldature eterogenee fra ghisa ed acciaio al carbonio, bassolegato e inossidabile.

Applicazioni
Saldatura e riparazioni di pistoni,corpi e rotori di pompe,pulegge,collettori,carter di compressori,testate di motori,corpi,basamenti,flange di motori elettrici,corpi e sedi di valvole.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 31/10/2017