

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- ACCIAIO AL CARBONIO



EN-ISO 14341-A :  
G 42 2 M G2Ti

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	500 - 640
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	>420
Allungamento (5d)	%	>22
Resilienza KV	J (20°C)	>90
Resilienza KV	J (-20°C)	>70

Ø  
(mm)

0.8  
1  
1.2

Gas: Miscela Argon-CO2

**Campo di impiego**

Saldature di carpenteria in acciaio al carbonio e di lamiere zincate

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 07/04/2022