

SALDATURA -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



**210SCUP**

**AWS-ASME II C. SFA 5.9 :**  
ER 2594

**EN-ISO 14343-A :**  
S 25 9 4 N L

*Flusso: KOY 605T/1*

**Campo di impiego**

Unione di acciai austeno ferritici tipo SUPER DUPLEX con PREN superiore a 40.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 13/10/2021

Ø  
(mm)

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	>760
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	>550
Allungamento (5d)	%	>18

2.4  
3.2