SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- ACCIAIO AL CARBONIO

205R

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	530 - 680	
Limite Elastico	N/mm²	>460	0.8
Allungamento (5d)	%	>22	
Resilienza KV	J (-40ºC)	>47	

AWS-ASME II C. SFA 5.18 :
ER70S-6

EN-ISO 14341-A :
G 46 4 M21 3Si1

Gas: Miscela Argon-CO2, 100% CO2

Campo di impiego
Filo pieno ramato per la saldatura MAG dell'acciaio al carbonio.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 13/04/2022