

RIPORTO -- FILO PIENO GMAW -- BASE FERRO



Durezza DOPO HB 420  
INCRUDIMENTO

Durezza DOPO HB 190  
SALDATURA

**DIN 8556 :**  
SG - X15CrNiMn 18 8

Ø  
(mm)

0.8

1

1.2

1.6

Gas: Miscela Argon-2%O2, Miscela  
Argon-2%CO2

### **Campo di impiego**

Riporti su acciai al 14% Mn con elevatissime tenacità e resistenza alla compressione.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 18/02/2022