

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



EN-ISO 14343-A :  
G Z 23 7 N L

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	>710
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	>520
Allungamento (5d)	%	>30
Resilienza KV	J (-40°C)	>110
Resilienza KV	J (20°C)	>150

Ø  
(mm)

0.8  
1  
1.2

Gas: Miscela Argon-2%O<sub>2</sub>, Miscela  
Argon-2%CO<sub>2</sub>

**Campo di impiego**

Filo in lega austeno-ferritica per la saldatura del "lean duplex".

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 05/08/2021