SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO

208

Resistenza	N/mm²	>510
Limite Elastico	N/mm²	>320
Allungamento (5d)	%	>30

Ø (mm)

0.8
1
1.2
1.6

AWS-ASME II C. SFA 5.9 :
ER 316LSi

EN-ISO 14343-A :
G 19 12 3 LSi

Gas: Miscela Argon-2%O2, Miscela Argon-2%CO2

Campo di impiego
Saldatura di acciai inossidabili austenitici laminati tipo AISI 316-316L.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 03/08/2021