SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO

208SG

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	>510	
Limite Elastico	N/mm²	>320	0.8
Allungamento (5d)	%	>30	1
			1.2
			1.6

AWS-ASME II C. SFA 5.9 :
ER316LSi

EN-ISO 14343-A :
G 19 12 3 LSi

Gas: Miscela Argon-2%O2, Miscela Argon-2%CO2

Campo di impiego
Saldatura di acciai inossidabili austenitici laminati tipo AISI 316-316L.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 04/08/2021