SALDATURA -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO

209UP

AWS-ASME II C. SFA 5.9 :
ER 410

EN-ISO 14343-A :
S 13

Dopo PWHT 840-870ºC/2h

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	>450	2.4
Limite Elastico	N/mm²	>250	3.2
Allungamento (5d)	%	>15	

Flusso: KOY 605, KOY 605F

Campo di impiego
Unioni di acciai inossidabili ferritici e martensitici al 13 % di cromo.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 13/06/2016