SALDATURA -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO

210SUP

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	>760	
Limite Elastico	N/mm²	>550	2.4
Allungamento (5d)	%	>15	3.2

AWS-ASME II C. SFA 5.9 :
ER 2553

Flusso: KOY 605T/1

Campo di impiego
Unione di acciai austeno ferritici tipo SUPER DUPLEX.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 10/04/2020