SALDATURA -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- ALTA RESISTENZA

212UP

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	>500	
Limite Elastico	N/mm²	>350	2.4
Allungamento (5d)	%	>25	3.2
Durezza	HB (20ºC)	200	

AWS-ASME II C. SFA 5.9 :
~ER 307

EN-ISO 14343-A :
S 18 8 Mn

Flusso: KOY 605

Campo di impiego
Unioni su acciai difficilmente saldabili.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 10/06/2016