

RIPORTO -- FILO PIENO GMAW -- BASE FERRO



WERKSTOFF n. :
1.4016

Dopo PWHT 800°C/2h

				Ø (mm)
Resistenza	N/mm ²	540		0.8
Limite Elastico	N/mm ²	340		1
Allungamento (5d)	%	20		1.2
Durezza DOPO PWHT	HB	150		1.6
Durezza DOPO	HB	240		
SALDATURA				

Gas: Miscela Argon-2%O₂, Miscela
Argon-2%CO₂

Campo di impiego

Riporti resistenti all'usura a caldo e all'ossidazione fino a 950°C.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 16/09/2020